

Amtlich anerkannte Prüfstelle für die Zulassung neuer Baustoffe, Bauteile und Bauarten - Forschung, Entwicklung, Prüfung, Demonstration und Beratung auf den Gebieten der Bauphysik Institutsleitung
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.
Dr. h.c. mult. Dr. E.h. mult.
Karl Gortis

P-BA 30/1999(k)

Luftschalldämmung einer Isolierglasscheibe nach DIN 52 210

Antragsteller:

FLACHGLAS AG

Haydnstraße 19

45884 Gelsenkirchen

1. Ort und Datum der Messung

Die Messungen wurden am 11. Januar 1999 im Technikum des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in Stuttgart durchgeführt.

2. Prüfgegenstand

Isolierglasscheibe (Prüfobjekt S 8789-03) mit folgendem Aufbau:

4 mm Floatglasscheibe

16 mm Scheibenabstand

10 mm Verbundsicherheitsglasscheibe (5/0,76 PVB-Folie/5) mm

Die Zusammensetzung des Gases im Zwischenraum ist unbekannt

(Herstellerangabe: Argon)

Abstandhalter aus Aluminiumhohlprofil

Dichtung am Abstandhalter mit Butyl

Nobelstr. 12 · D-70569 Stuttgart · Postfach 80 04 69, D-70504 Stuttgart · Telefon (07 11) 9 70 · 00 · Telefax (07 11) 9 70 · 33 95 Miesbacher Str. 10 · D-83626 Valley · Postfach 1152 · D-83601 Holzkirchen · Telefon (080 24) 6 43 · 0 · Telefax (080 24) 6 43 · 66 Caspar-TheyB-Str. 14 A · D-14193 Berlin · Telefon (030) 8 91 33 · 13 · Telefax (030) 8 91 33 · 24 Randversiegelung mit Polysulfid

Dicke der Scheibe in der Mitte:

31.0 mm

Dicke der Scheibe am Rand:

30.5 mm

Abmessung des Prüflings:

1230 mm x 1480 mm

Flächenbezogene Masse:

34,8 kg/m².

3. Probenahme

Der Prüfgegenstand wurde vom Antragsteller am 1. Dezember 1998 angeliefert und durch eine Fachfirma am 11. Januar 1999 eingebaut.

4. Prüfverfahren

Gemessen wurde in einem Fensterprüfstand nach DIN 52 210, Teil 2, Ausgabe 1984. Dabei war das Prüfobjekt in eine doppelschalige Trennwand zwischen zwei Räumen eingebaut. Die Messung wurde entsprechend DIN 52 210, Teil 1, Ausgabe 1984 und Teil 3, Ausgabe 1987 durchgeführt. Die Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes und der Spektrum-Anpassungswerte erfolgte nach DIN EN ISO 717, Teil 1, Ausgabe 1997. Prüfschall war rosa Rauschen. Die räumliche Mittelung der Schallfelder geschah durch Schwenken der Mikrofone auf geneigten Kreisbahnen. Das Schalldämm-Maß wurde nach folgender Beziehung ermittelt:

$$R = L_1 - L_2 + 10 lg (S/A) dB.$$

Dabei bedeuten:

R = Schalldämm-Maß

L₁ = Schallpegel im Senderaum

L₂ = Schallpegel im Empfangsraum

S = Prüffläche (lichte Öffnung in der Trennwand)

A = äquivalente Absorptionsfläche im Empfangsraum, bestimmt aus Messungen der Nachhallzeit.

5. Meßergebnisse

Die Meßwerte des Schalldämm-Maßes sind in Abhängigkeit von der Frequenz in Tabelle 1 angegeben und in Bild 1 dargestellt. Das bewertete Schalldämm-Maß und die Spektrum-Anpassungswerte betragen

$$R_w(C; C_{tr}; C_{100-5000}; C_{tr, 100-5000}) = 38(-2; -6; -1; -6) dB.$$

Dieser Prüfbericht besteht aus 3 Seiten, 1 Tabelle und 1 Bild. Die genannten Meßergebnisse beziehen sich nur auf das geprüfte Objekt. Die auszugsweise Veröffentlichung ist nur mit der schriftlichen Genehmigung des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik gestattet.

Stuttgart, den 15. Februar 1999

DB/Hy/UB

Bearbeiter:

Prüfstellenleiter:

Dipl.-Ing. D. Brandstetter

Dipl.-Ing. S. Koch

1.v. 1. level

Tabelle 1 Zahlenwerte zum Diagramm in Bild 1

Terzmittenfrequenz f	Schalldämm-Maß R	
[Hz]	[dB]	
100	24,5	
125	21,8	
160	22,5	1
200	18,8	and the state of t
250	27,1	(COLUMN)
315	30,0	
400	33,6	Company Carl
500	34,0	The second second
630	37,8	Marie J.
800	41,0	Company of the State of the Sta
1000	42,8	And the second s
1250	44,0	1
1600	43,9	
2000	48,8	
2500	51,0	1
3150	47,6	
4000	53,0	
5000	57,6	

Schalldämm-Maß nach DIN 52 210

Antragsteller:

FLACHGLAS AG

45884 Gelsenkirchen

P-BA 30/1999 Bild 1

Baumusterprüfung

Prüfgegenstand:

Isolierglasscheibe (Prüfobjekt S 8789-03) mit folgendem Aufbau:

4 mm Floatglasscheibe

16 mm Scheibenabstand

10 mm Verbundsicherheitsglasscheibe (5/0,76 PVB-Folie/5) mm Die Zusammensetzung des Gases im Zwischenraum ist unbekannt

(Herstellerangabe: Argon)

Abstandhalter aus Aluminiumhohlprofil Dichtung am Abstandhalter mit Butyl

Randversiegelung mit Polysulfid

Dicke der Scheibe in der Mitte:

31.0 mm

Dicke der Scheibe am Rand:

30.5 mm 1230 mm x 1480 mm

Abmessung des Prüflings:

Flächenbezogene Masse:

34,8 kg/m².

Prüffläche:

1.875 m²

Prüfräume:

Volumen:

 $V_s = 67 \text{ m}^3$ $V_e = 57 \text{ m}^3$

Art:

Prüfstand

Zustand:

leer

Maximaldämmung des Prüfstands:

 $R'_{max.w} = 65 dB$

Prüfbedingungen:

rel. Feuchte: 34 %

Temperatur: 21 °C Prüfschall:

rosa Rauschen

Prüfverfahren:


DIN 52 210-03-M-L-P-F-3

Prüfdatum:

11. Januar 1999

Bewertetes Schalldämm-Maß und Spektrum-Anpassungswerte nach DIN EN ISO 717, Teil 1

 R_{w} (C; C_{tr} ; $C_{100-5000}$; $C_{tr,100-5000}$) = 38 (-2; -6; -1; -6) dB





Stuttgart, den 15. Februar 1999

Fraunhofer Institut

Bauphysik

Prüfstellenleiter:

i.V. & level